

Концентраты технического углерода полиэтиленовые

ТУ 6-05-1949-83, изм. 1-5

Способ получения. изготавливают на основе полиэтилена высокого давления соответствующих марок и полиэтилена низкого давления низкой, средней и высокой плотности со средней концентрацией 30% или 40% технического углерода и необходимых термостабилизаторов, разрешенных органами Роспотребнадзора для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, питьевой водой, и детских игрушек.

Назначение: для изготовления стабилизированных композиций полиэтилена высокого и низкого давления.

№	Наименование показателя	Норма для марок 107-30 КТУ-2, 153-30 КТУ-2, 158-30 КТУ-2
1	Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,2
2	Массовая доля технического углерода, %	(30+2), (40+3)

Требования безопасности, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 16338-85. Упаковывают в полиэтиленовые мешки, мягкие специализированные контейнеры и др. Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.