

● **Композиции полиэтилена  
высокого давления для  
шнуровых изделий**

Марки 158БК-15, 158БК-20,  
158-125

ТУ 2243-187-00203335-2009

Способ получения: изготавливаются на базе полиэтилена высокого давления марки 15803-020 (15813-020).

Назначение: для формирования на изделиях технического назначения герметизирующих покрытий.

№	Наименование показателя	Норма для марки		
		158БК-15	158БК-20	158-125
1	Количество включений, шт., не более	50	50	50
2	Прочность при разрыве, МПа (кг/см <sup>2</sup> ), не менее	6,5 (65)	5,0 (50)	4,0 (40)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	250	200
4	Температура хрупкости, °С, не выше	минус 60	минус 50	минус 40
5	Температура размягчения, °С	105-120	100-120	100-120

Упаковка, транспортирование и хранение: упаковывают в полиэтиленовые и полипропиленовые мешки, обеспечивающие сохранность и качество продукции, по документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.